



ALLItex Satin LEF

Idrosmalto murale satinato

- Resistente ai lavaggi
- Privo di solventi e plastificanti e conforme alla classificazione LEF
- Certificato HACCP



ALLItex Satin LEF

Idrosmalto murale satinato

Descrizione	Idrosmalto murale satinato.
Dati Tecnici:	Peso specifico: Ca. 1,4 kg/l Classe di resistenza all'abrasione umida: classe 1 (EN 13300) Classe di copertura: classe 2 (EN 13300) Granulometria massima: < 100 µm - Fine Brillantezza: Satinato
Confezioni:	Bianco/Base 1: 2,5 - 10 litri; Base 3: 2,35 - 9,4 litri.
Caratteristiche del rivestimento:	Idrosmalto murale satinato, resistente ai lavaggi e certificato HACCP per ambienti con presenza di alimenti. Finitura liscia, ultrafine ed elegante, adatta a tutti i tipi di supporti comunemente utilizzati. Privo di solventi e plastificanti e conforme alla classificazione LEF (contenuto di VOC < 1g/l, senza solventi e plastificanti).
Campi di impiego:	Utilizzabile in tutti gli ambienti interni.
Diluizione:	Con acqua. Bianco/Base 1: 5-10% Base 3: 5-10%
Consumo:	Su superfici lisce circa 140 ml/m ² per mano, corrispondente ad una resa di 7 m ² /l. Per un calcolo preciso si consiglia di eseguire una prova pratica sul cantiere.
Tempo di essiccazione:	Con una temperatura dell'aria e del supporto pari a + 20° C e 65% di umidità relativa, è sovrapplicabile dopo circa 4-6 ore, esercibile dopo 24 ore. Temperature fredde e umidità più elevate comportano un periodo di essiccazione più lungo.
Preparazione del supporto:	Il supporto deve essere pulito, asciutto, solido e portante, nonché privo di efflorescenze, muffe, pellicole lucide ed agenti distaccanti. Rimuovere con spazzolatura ad umido le placche di muffe più consistenti e applicare Algen und Schimmel EX, tal quale mediante pennelli su tutte le superfici infestate, in accordo alla relativa Scheda Tecnica. Per rasature a gesso o pareti in cartongesso è opportuno applicare il fondo fissativo trasparente AquaGrund. Per isolare ed uniformare con fondi di adesione pigmentati si può applicare DuoGrund Innen, quest'ultimo tinteggiabile per rinforzare la copertura delle tinte di finitura. Lasciare essiccare completamente prima di applicare le mani di finitura. Per maggiori informazione e dettagli operativi consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
Sistemi e modalità di applicazione:	Mediante pennello, rullo in microfibra a pelo medio (0,8-1,0 cm) o con sistemi di spruzzatura.

Timbro rivenditore