

ALLIGATOR



PhönixTherm Guard

**Pittura ad effetto termico anticondensa
con film protetto da muffe.**

- Anticondensa
- Film protetto da muffe
- Ottimo punto di bianco



PhönixTherm Guard

Pittura ad effetto termico anticondensa con film protetto da muffe.

Descrizione	Pittura ad effetto termico anticondensa con film protetto da muffe.
Dati Tecnici:	Peso specifico: 0,9 kg/l Classe di resistenza all'abrasione umida: classe 3 (EN 13300) Classe di copertura: classe 1 (EN 13300) Granulometria massima: < 100 µm - Fine Brillantezza: Opaco
Confezioni:	Bianco 10 litri.
Caratteristiche del rivestimento:	Finitura lavabile e traspirante, opaca. La finitura è arricchita con speciali cariche che permettono la riduzione delle condense superficiali che si sviluppano nelle zone fredde degli ambienti interni. L'effetto anticondensa incrementa la capacità del prodotto di resistere all'aggressione delle muffe.
Campi di impiego:	Finitura specifica per la riduzione dei fenomeni di condensa superficiale, con film protetto da muffe. Il prodotto è indicato per locali soggetti a forte condensa di vapore e per gli ambienti con specifici requisiti di igiene.
Diluizione:	Con al max. il 10% di acqua. Diluire solamente il materiale che verrà utilizzato in giornata e, al massimo, nella giornata successiva. Per tempi di attesa superiori ad un giorno, si può riomogeneizzare il prodotto mediante agitazione con trapano a frusta.
Consumo:	Su superfici lisce circa 200 ml/m ² per mano, corrispondente ad una resa di 5 m ² /l. Per un calcolo preciso si consiglia di eseguire una prova pratica sul cantiere.
Tempo di essiccazione:	Con una temperatura dell'aria e del supporto pari a + 20° C e 65% di umidità relativa, è sovrapplicabile dopo circa 3-4 ore. Il tempo di essiccazione totale è di 12 ore. Temperature fredde e umidità più elevate comportano un periodo di essiccazione più lungo.
Preparazione del supporto:	Il supporto deve essere pulito, asciutto, solido e portante, nonché privo di efflorescenze, muffe, pellicole lucide ed agenti distaccanti. Rimuovere con spazzolatura ad umido le placche di muffe più consistenti e applicare Algen und Schimmel EX, tal quale mediante pennelli su tutte le superfici infestate, in accordo alla relativa Scheda Tecnica. Pur essendo sempre consigliabile un fondo di imprimitura, la pittura in oggetto può essere direttamente applicata su supporti nuovi, accertandone comunque la pulizia e la congrua maturazione. Per rasature a gesso o pareti in cartongesso è opportuno un pre-isolamento con AquaGrund o Multi-Grund 3in1. Per isolare ed uniformare con fondi di adesione pigmentati si può applicare DuoGrund Innen, quest'ultimo tinteggiabile per rinforzare la copertura delle tinte di finitura. Lasciare essiccare completamente prima di applicare le mani di finitura.
Sistemi e modalità di applicazione:	E' consigliata l'applicazione mediante un rullo in microfibra a pelo medio (0,8-1,0 cm) che consenta di caricare i giusti quantitativi di prodotto sulla parete, ottenendo un aspetto di buccia rotonda tipico del prodotto. Applicare 2 mani di prodotto con un consumo minimo di 200 ml/m ² per mano. In funzione dello stato dei supporti e del microclima degli ambienti da trattare, valutare l'applicazione di una terza mano, onde conferire maggiori resistenze e durabilità.

Timbro rivenditore