

Kieselit® - Bio-Mineral LKF

ASSOLUTAMENTE MINERALE

ADATTA PER SOGGETTI SENSIBILI.

Formulazione
senza allergeni
certificato di
prova TÜV Nord



Pittura minerale pregiata, lavabile e ipoallergenica a base di silicati di potassio a norma DIN 18363.



Scheda Tecnica

ALLIGATOR
macht's einfach.

Kieselit® - Bio-Mineral LKF

PITTURA MINERALE PER INTERNI A BASE DI SILICATI DI POTASSIO, BIANCO SUPEROPACO, ALTAMENTE TRASPIRANTE, COPRENTE, ECOLOGICA. CONFORME ALLA NORMATIVA DIN 18363

Descrizione	Pittura per interni con massime prestazioni di permeabilità al vapore, copertura e punto di bianco, indicata per ambienti che richiedono specifici requisiti igienici, grazie alla formulazione totalmente esente da solventi, plastificanti e conservanti, all'elevata percentuale di materie prime minerali e all'alcalinità naturale della finitura che riducono la formazione di muffe e funghi. Le proprietà ipoallergeniche la rendono idonea per soggetti sensibili (versione bianca).
Campo di applicazione	Finitura superficiale di tutti i comuni supporti minerali (intonaco, muratura), vecchie pitture minerali portanti, in tutti gli ambienti interni. Adatta soprattutto per quegli edifici nei quali si presta particolare attenzione alla qualità dell'aria (p.es. in scuole, ospedali o asili). Il prodotto è utilizzabile anche per rivestire intonaci da risanamento secondo la definizione WTA e intonaci deumidificanti.
Proprietà del materiale	<ul style="list-style-type: none"> Formulazione senza allergeni Certificata TÜV Nord® Totalmente esente da solventi, plastificanti e conservanti Naturalmente protetta contro muffe e funghi Altamente traspirante Elevato punto di bianco Ottima copertura Specifica per supporti minerali
Imballaggi	Kieselit®- Bio-Mineral LKF Bianco/Base 1 12,5 l - Kieselit®- Bio-Mineral LKF Base 3 11,75 l Kieselit®- Bio-Mineral LKF Bianco/Base 1 5 l - Kieselit®- Bio-Mineral LKF Base 3 4,7 l
Messa in tinta	Bianco/Base 1, Base3. Kieselit®- Bio-Mineral LKF è tintegeggiabile con Sistema ALLFAcolor. 
Dati tecnici	Secondo EN 13 300 <ul style="list-style-type: none"> Peso specifico: 1,5 kg/l Classe di resistenza all'abrasione umida: Classe 2 Classe di copertura: Classe 1 (per una resa pari a ca. 5,5 m²/l) Granulometria massima: < 100 µm; Fine Brillantezza: Superopaca - G ≤ 5 a 85° Permeabilità alla diffusione del vapore V: Classe V1
Supporti idonei	Supporti minerali anche prerinvestiti, adeguatamente preparati, coesi e non spolveranti.
Metodo di applicazione	Pennello, rullo e apparecchi di spruzzatura airless.
Diluizione	Con miscela di Kieselit® Grundiermittel e acqua 1:1.
Consumo/Resa	Consumo: circa 150-180 ml/m ² . Resa: 5,5-6,5 m ² /l per mano secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto. Il valore riportato deve considerarsi indicativo poiché l'esatto consumo va determinato mediante applicazione di prova.