

Phönix® SilberSchild Guard

COSTANTEMENTE RESISTENTE

LO SCUDO EFFICACE CONTRO I BATTERI.

Tecnologia

GUARD

contro muffe

e funghi



Pittura antibatterica con ioni d'argento e Guard-Technologie contro muffe, funghi e batteri.



Scheda Tecnica

ALLIGATOR
macht's einfach.

Phönix® SilberSchild Guard

PITTURA ANTIBATTERICA CON IONI D'ARGENTO E GUARD-TECNOLOGIE CONTRO MUFFE, FUNGHI E BATTERI

Descrizione	Pittura per interni con elevate prestazioni di permeabilità al vapore e copertura, integrata con ioni d'argento contro la proliferazione di batteri in ambienti che richiedono superiori requisiti di igiene e di tecnologia Guard per una protezione duratura ed efficace del film dall'aggressione di muffe e funghi.
Campo di applicazione	Tutti gli ambienti interni sui più comuni supporti utilizzati.
Proprietà del materiale	<ul style="list-style-type: none"> Riduzione della proliferazione dei batteri sulle superfici Elevata opacità e punto di bianco Altamente traspirante Ottima copertura Protezione duratura del film da muffe e funghi Facile applicazione
Imballaggi	Phönix® SilberSchild Guard Bianco 12,5 l Phönix® SilberSchild Guard Bianco 5 l
Messa in tinta	Bianco.
Dati tecnici	Secondo EN 13 300 <ul style="list-style-type: none"> Peso specifico: ca. 1,55 kg/l Classe di resistenza all'abrasione umida: Classe 3 Classe di copertura: Classe 1 (per una resa pari a ca. 5 m²/l) Granulometria massima: < 100 µm; Fine Brillantezza: Superopaca - G ≤ 5 a 85° Permeabilità alla diffusione del vapore V: Classe V1
Supporti idonei	Intonaci minerali, rasature a base di gesso, cartongesso, superfici già pitturate che siano coese e non spolveranti.
Metodo di applicazione	Pennello, rullo e apparecchi di spruzzatura airless.
Diluizione	Con acqua. Pennello 20 - 40%. Rullo 20 - 30%.
Consumo/Resa	Consumo: circa 90-110 ml/m ² . Resa: 9-11 m ² /l per mano secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto. Il valore riportato deve considerarsi indicativo poiché l'esatto consumo va determinato mediante applicazione di prova.